Mode d'emploi

Multisil-Epithetik soft-form
Multisil-Epithetik hard-form

CE

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit.

1. Domaine d'application
Multisil-Epithetik soft-form et Multisil-Epithetik hard-form, silicones par addition à base de vinylpolydiméthylsiloxane, s'utilisent pour la prise d'empreinte intra et extra orale, en prothèse maxillo-faciale.
Multisil-Epithetik soft-form est particulièrement destiné aux zones de dépouille et aux zones problématiques.
Multisil-Epithetik hard-form s'utilise pour les empreintes plates et en tant que matériau de renforcement en combinaison avec Multisil-Epithetik soft-form.

2. Mise en oeuvre
Introduire la double cartouche Multisil-Epithetik soft-form ou hard-form dans l'applicateur en détente (attention à l'encoche), retirer le capuchon protecteur en vissant vers la gauche. Mettre la canule de mélange en place et la verrouiller en la vissant vers la droite. Pour envoyer le matériau dans la canule de mélange, appuyer régulièrement sur le piston. Le matériau est automatiquement mélangé. Lorsque vous entamez une nouvelle cartouche, jetez un premier cordon de 1 cm de longueur. En effet, pour des raisons techniques liées à la fabrication, il peut y avoir de légères différences de contenance entre les deux cartouches.

Appliquer Multisil-Epithetik soft-form ou hard-form régulièrement et sans former de bulles. Pour éviter l'apparition de bulles, recouvrir la zone d'empreinte en exerçant une pression régulière et sans tasser. Après application, retirer la canule de mélange et remettre le capuchon d'origine. Le clapet de sécurité prévient toute contamination des embouchures de la cartouche.

En raison de la faible dureté Shore A, il faut recouvrir Multisil-Epithetik soft-form de Multisil-Epithetik hard-form et en présence de larges surfaces, assurer une stabilisation par la pose de bâtonnets de bois.

3. Données techniques
Plage de manipulation: 1 à $1^1/_2$ minutes à 23° C. A une température ambiante plus élevée, ce temps est moindre et à une température moins élevée, il est plus important.
Démoulage au bout de 7 à 10 minutes à 23° C (env. 5 minutes à 37° C).
Dureté finale Multisil-Epithetik soft-form: 25 Shore A
Dureté finale Multisil-Epithetik hard-form: 45 Shore A

4. Interactions avec d'autres matériaux
Le catalyseur contenu dans les silicones par addition réagit fortement au contact de certaines substances (poisons du catalyseur). Les plus importants poisons du catalyseur sont les composés soufrés organiques, les amines et amides ainsi que les composés contenant des métaux lourds tels que le plomb, l'étain, le cadmium ou le mercure. Tout contact du silicone non durci avec de tels composés (par ex. avec des gants en latex, parfois avec des silicones par condensation) nuit au processus de polymérisation (inhibition, retard de polymérisation, formation d'une couche graisseuse) et il faut donc l'éviter.

5. Conservation et stockage

5.1. Conservation

Multisil-Epithetik soft-form et hard-form se conservent à température ambiante (pas au delà de 28° C) pendant 2 ans dans leur récipient d'origine fermé. La durée de conservation court à partir de la date de livraison.

5.2. Stockage

Stocker au frais et au sec Multisil-Epithetik soft-form et hard-form (pas au delà de 28° C), bien refermer la cartouche après usage à l'aide du capuchon d'origine, protéger des rayons du soleil.

6. Consignes de sécurité et identification des dangers

Après contact avec la peau, laver à l'eau et au savon. Après contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Veuillez s.v.p. demander la fiche de données de sécurité.

7. Divers

Les indications contenues dans ce mode d’emploi sont constamment révisées en fonction des dernières connaissances et expériences acquises. Nous vous conseillons donc de relire le mode d’emploi avant d’utiliser une nouvelle boîte. Ce mode d’emploi concerne Multisil-Epithetik soft-form N° de cde. 540 0106 1 et hard-form 540 0106 2.

bredent
Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Tel. (+49) 0 73 09 / 8 72-4 42 · Fax (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com · e-mail info@bredent.com

édition: 20.06.02/0F